

b.i.o. PYRO-SAFE SIBRALIT DX

Brannhemmende fugemasse



SIBRALIT DX – Enkomponents, aldriingsbestandig, løsemiddelfri ekspandere brannhemmende fugemasse.

Bruksområde – Allsidig fugemasse for tetning av hull for etterinstallerte kabler i konstruksjon med NOVASIT BM brannsikker støpe-masse. Tetning av rest åpninger i bruk sammen med MOBILIT 90. Lett å bearbeide rett fra patron med vanlig verktøy.

Brannmotstandsklasse/Testrapport

90 minutter etter DIN 4102 i NOVASIT og i system MOBILIT 90.

Godkjennelse i fra Tysk institutt for byggteknikk nr. Z-19.11-623 i NOVASIT.

Godkjennelse i fra Tysk institutt for byggteknikk nr. Z-19.15-829 i MOBILIT 90.

Tekniske spesifikasjoner

| | | | |
|------------------|--|------------------------|---|
| Farge | Hvit | Rengjøring av verktøy | Med vann straks etter bruk |
| Råtetthet | Ca. 1,3 kg/dm ³ | Sikkerhetsbestemmelser | Se HMS datablad |
| Oppløselighet | Fullstendig i vann | Behandlingstid | ca. 6 timer |
| Flammepunkt | – | Brukstemperatur | > + 5 °C |
| Term. oppløsning | > 250 °C | Elnr | 1174327 |
| Ph-verdi i 20°C | Ca. 8,5 | Forbruk | Tilsvarende hullets volum |
| Utførelse | Underlaget må være tørt, fast og fritt for støv og fett. Tettingen utføres med vanlig patronsprøyte. | Leveringsform | Patroner à 300 ml Leveres i kartong à 12 stk |
| Lagring | Frostfritt, tørt og stående Maks. 12 måneder | Elnr | 11 743 27 |

Opplysningene ovenfor er generelle. Hvis det hersker tvil, bør man teste om våre produkter passer til formålet. Våre produkter må ikke blandes med andre produkter.